

Produktblad EF – Lim 450

Ef 450 er en flexibel 3 – komponent, grå epoxy som er fri for løsemiddel. Produktet består av 3 komponenter; A, B og C. Produktet gir en blank overflate med ekstra god slitestyrke, overflaten blir hard, men allikevel elastisk. Epoxy massen har god motstand mot kjemikalier, møkk og urin. Epoxymassen er tilnermet luktfri.

Ansvarlig produsent; www.epoxyfabriken.se, Tlf: +46705831676 Kjell Anderberg

Bruksområder

EF 450 brukes til liming/festing av Betongelement, innredninger i fjøs og kyllinghus. Kan også brukes til innfestning av lim anker, og tetting av sprekker i betongoverflater. Overflaten blir glatt og lettstelt.

Tekniske data

Bindemiddel:	lavmolekyler epoxiharts
Tørrestoffinnhold:	ca.100% vekt
Densitet:	ca. 1,0g/m3
Glans:	Blank
Farve:	Grå
Fortynning/utblanding:	Løsemiddel f.eks. Aceton

Bruksanvisning

Komponentene A, B og C, skal omhyggelig blandes på følgende måte:

Bland komp A og B godt før man sper inn komp C langsomt under omrøring. Fortsett omrøringen inntil massen har en smidig og jevn konsistens. Påfør limet på rene, tørre og støvfrie overflater. Evt forurensninger må omhyggelig fjernes før påføring av EF 450.



Oppbevaring:

Romtemperatur, Tåler ikke frost!

Brukstid/anvendbar:

Max 1 time etter blanding

Brukstemperatur:

Minimum +10 grader C

Støvtørr:

8 – 10 timer ved + 20 grader C

Bruksklar:

12 timer ved +20 grader C

Sørg for god ventilasjon under arbeidet.



Komplett sett EF – Lim 450
Blandingsforhold: A3Kg,B1Kg
og C3Kg



Komponent A, 3Kg
Epoxyharts



Komponent B, 1Kg
Herder



Komponent C, 3Kg
Kalkstensmel og fintalk

