

SOBTAR VINYL

BITUMINOUS VINYLMALING SNCF godkjent (IN 0036 standard)

REFERANSER	22416	22417	22418	23566
FARGER	Svart	brun	Alu	Bronse
AFNOR KLASSIFISERING	Familie I klasse 9d			

KONDISJONERING	20 liters emballasje for 4 farger og 5 liter for svart
-----------------------	--

DEFINISJON

Enkomponent bituminøs maling med et matt utseende basert på vinylharpiks.

HOVEDEGENSKAPER

God motstand mot ferskvann.

Kan bare males om av seg selv.

Brukes med pistol og børste.

Mulighet for å påføre 200 µm tørr i ett strøk.

Enkel påføring.

Rask tørking.

Basebitumenet som brukes, gir beskyttelse som i det vesentlige tilsvarer kulltjære, uten toksikologiske begrensninger.

HOVEDBRUK

Beskyttelse av nedgravde strukturer (rørledning osv.) Og strukturer i sporadisk eller permanent kontakt med ferskvann.

Beskyttelse av usynlige deler av metallkonstruksjoner.

Beskyttelse av betong og tre nedsenket i ferskvann.

OPPBEVARING

Maksimalt 12 måneder i ly ved romtemperatur fra 0 til 35 ° C

EGENSKAPER Ved 20 ° C

Farge	Svart	brun	Alu	Bronse
Tetthet	1,37 ± 0,05	1,34 ± 0,05	1,26 ± 0,05	1,33 ± 0,05
Tørr ekstrakt etter vekt	69,3% ± 2,0%	66,8% ± 2%	60,9 ± 2,0%	64,8 ± 2,0%
Tørr ekstrakt i volum	50,4%	47,7%	42,4%	45,2%
VOC som levert 422 g / l eller		445 g / l eller	492 g / l eller	468 g / l eller
	308 g / kg	332 g / kg	390 g / kg	352 g / kg

SØKNADSTIPS

Fortynningsmiddel

Tynnere X14 (ref 25156)

Påføringsmåte

Luftfri pistol

Pneumatisk pistol

Børste

Fortynningshastighet:

5 til 10%

10 til 20%

0 til 5%

Påføringstemperatur

5 til 35 ° C

Underlagstemperaturen må være minst 3 ° C høyere enn den beregnede temperaturen på dugg for å forhindre kondens.

Hygrometri

85% RF



SUBSTRATTILBEREDELSE

RÅ STÅL

Sandblåsing, sprengning til Sa 2.5 stell.

Tørke støv.

For undervannsstrukturer er den påførte påføringen av en primer rik på sink (SOBZINC 2) sterkt anbefalt.

GALVANISERT STÅL

nytt: utfør en syreetsingstype SOBACID ref. 20993.

forvitret (minimum 6 måneder ute): rengjøring og avfetting.

BETONG

Betongstøttene må være i samsvar med DTU 59.3:

* **SOLID:** Fjern alle sprø partikler ved mekanisk handling.

Kvitt deg med gamle malinger. Børste av.

* **REN :**

Fjern de fettete delene.

Fett og mineraloljeflekker: vask med SOBNET vaskemiddel Ref. 9074 fortynnet til

fire ganger volumet av vann, skyll deretter med rent vann.

Vegetabiliske fettstoffer må fjernes ved å vaske med 10% natriumhydroksydoppløsning eller annet grunnleggende vaskemiddel.

For veldig fettete betonger, bruk avfettingsmidlet vårt basert på emulgerbare løsemidler

SUPERDEGRAISOB Ref 24477

* **ADSORBANT:**

Porøsitet forhold vedheft.

Ikke-adsorberende overflater som sement med høy dose eller glassflater

må være frostet ved mekanisk påvirkning (sprengning) eller kjemisk påvirkning med

vår SOBACID syrefjerner Ref. 20993

* **TØRR:** Bruk kun på en tørr base

Ny betong: minimum tørking 28 dager, fuktighet $\leq 4\%$ i samsvar med DTU 59.3

Gammel betong: Etter skylling med vann, la skyllevannet fordampe

VERDIER UTEN TYNNER FOR

	Svart	brun	Aluminium bronse
Anbefalt våttykkelse	300 um	310 pm 350 pm	330 um
Tilsvarende tørr tykkelse	150 um	150 um 150 um	150 um
Maksimal tørrtykkelse mulig (i ett strøk)	200 um	200 um 200 um	200 um
Teoretisk utbytte for 150 µm tørr (g / m ²)	409	422	445
Teoretisk forbruk i 150 µm tørr (m ² / kg) 2.4		2.4	2.2
Teoretisk forbruk i 150 µm tørr (m ² / l)	3.4	3.2	2.8
Tørketid:			
Støvfri	30 min		
Tørr berøring	1 time		
Tilsynelatende komplett	12 timer		
Minimum restitusjonstid av seg selv	18.00		

MERKNADER:

For å sikre god beskyttelse, påfør to strøk SOBTAR VINYL.

SOBTAR VINYL kan brukes på en sinkrik epoksygrunning type SOBZINC 2 eller

SOBZINC 3.

Vent minst 7 dager før igangkjøring.

HELSE OG SIKKERHET

Merking i samsvar med gjeldende europeiske direktiver

Se tilsvarende sikkerhetsdatablad

C ES KORRESPONDENTINFORMASJON G ' STATUS FOR VÅR KUNNSKAP OG AKTUELLE N ' HAR ' FORMÅL ANDRE ENN Å FORESPØRE OM VÅRE
PRODUKTER OG DERES POTENSIELLE D ' APPLIKASJONER . E LLES GIVES MED MÅLIGHET OG N ' IMPLICER ALLE GARANTIER FOR VÅRE .
E N ' proven av tekniske utviklingen og våre prestasjoner , det kan bli dette dokument kan ANDRE OG REVIDERT VED EN
OVERBLIKK . JEG ER FOR ' BRUKER SIKKER PRODUKTET BLAND VÅRE TJENESTER DETTE ARKET ' bli ikke erstattet av
SENERE UTGAVE .

Utført 18.04.2018 Avbryter de forrige.



Piktogram for farevarsel



GHS02



GHS07



GHS08


Ved svelging, kontakt lege



Værneutstyr påkrævet



Brannfarlig



163, 640E, 650, 367 ADR



Forpakning i 5 liter/20 liter



BITUMINOUS VINYLMALING

Enkomponent bituminøs maling med et matt utseende basert på vinylharpiks i løsningsmiddelfase.

For beskyttelse av metallkonstruksjoner begravet eller i sporadisk eller permanent kontakt med ferskvann.

God motstand mot ferskvann.

Kan bare males om av seg selv.

Brukes med pistol og børste.

Mulighet for å påføre 200 µm tørr i ett strøk.

Enkel påføring.

Rask tørking.

Basebitumenet som brukes gir beskyttelse som i det vesentlige tilsvarer kultjærehøyde uten de toksikologiske begrensningene.

Beskyttelse av nedgravde strukturer (rørledning osv.) Og strukturer i sporadisk eller permanent kontakt med ferskvann.

Beskyttelse av usynlige deler av metallkonstruksjoner.

Beskyttelse av betong og tre nedsenket i ferskvann.

